This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Problem Image Mailbox.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

HISTITUT KATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ HIDUSTRIELLE (1) N° de publication : (A n'utiliser que pour les commandes de reproduction). 2 299 438

PARIS

A1

2

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

Nº 74 20254

	·		
9	Procédé et dispositif pour la fabricat	ion de nappes non tissées en fils continus therw	oplastiques.
9	Classification internationale (Int. Cl. ²).	D 04 H 3/00.	
. @ @@@	Date de dépôt Priorité revendiquée :	10 juin 1974, à 10 h 25 mn.	
		. · ·	
•	Date de la mise à la disposition du public de la demande	B.O.P.I. — «Listes» n. 35 du 27-8-1976.	
Ø	Déposaret : RHONE-POULENC-TEX	TILE, résidant en France.	
@	Invention de : Jacques Barbey.		
@	Titulaire : Idem (1)		
@	Mandataire :		

La présente invention concerne un procédé pour la fabrication de nappes non tissées en fils continus synthétiques et un dispositif pour sa mise en oeuvre.

5

10

15

20

25

30

35

Il est connu de fabriquer des nappes non tissées par extrusion de filaments, étirage, déflexion de ceux-ci sur une surface, puis réception du faisceau de filaments défléctés sur un tapis transporteur mobile, les dispositifs d'extrusion, d'étirage, de déflexion étant fixes, seul le transporteur étant mobile. De tels procédés et dispositifs sont décrits dans les brevets français n° I 532 I47, I 580 328, I 594 499, 2 I28 2I6, 2 I34 206 et 2 I66 28L Suivant la largeur désirée de la nappe, on utilise une ou plusieurs unités d'extrusion, étirage, déflexion, dans le dernier cas disposées côte à côte, de façon décalée ou non, de telle façon que chaque déflecteur dévie sur le tapis transporteur un faisceau de filaments formant une portion élémentaire de la nappe.

Selon certains autres procédés, on n'utilise pas de déflecteur - ainsi dans le brevet français n° I 3II 875 - pour séparer les filaments, on confère à ces derniers une charge électrostatique par contact triboélectrique dans une buse d'aspiration; lorsque les filaments quittent la buse, ils sont tous chargés de même signe, donc se repoussent, le faisceau formé se déposant sur un tablier transporteur mobile. Il peut être aussi nécessaire d'avoir plusieurs dispositifs d'extrusion, côte à côte, pour former une nappe de largeur désirée.

On a aussi songé à n'utiliser qu'un seul appareillage pour la fabrication d'une nappe à la largeur désirée, en intercalant entre le dispositif
d'extrusion et le tablier transporteur, un moyen provoquant la formation de
la nappe finale par croisement d'au moins une nappe élémentaire. Ainsi, dans
le brevet américain n° 3 183 557, il est décrit un procédé selon lequel le
dépôt croisé de la nappe élémentaire est effectué au moyen de tabliers situés
sur le transporteur et effectuant le dépôt de la nappe élémentaire, par déplacement d'un bord à l'autre dans un sens perpendiculaire à l'avancée de celuici. Ce procédé est généralement commu sous le nom de procédé carmel-back;
s'il donne satisfaction dans la réalisation de nappes régulières, il nécessite
malheureusement un appareillage important très encombrant.

Selon un autre procédé décrit dans les brevets américains numéros 2 859 506 et 3 660 868, les filaments en provenance d'un dispositif d'extrusion sont pris en charge directement à l'air libre à une certaine distance de celui-ci par une buse alimentée en fluide, solidaire d'un dispositif situé perpendiculairement au tablier récepteur et au-dessus de celui-ci, assurant le déplacement de la bus par l'intermédiaire d'une chaîne d'un bord à l'autre

du tablier, pendant que s'effectue la projection des filaments sur ce dernier. Dans de tels procédés, les filaments sont à l'air libre entre leur extrusion et le dépôt sur le tablier, ce qui entraîne des risque d'hétérogénéité de structure sans compter les risques de casses des brins dans l'atmosphère de l'atelier, cette dernière n'étant pas non plus exempte de pollution.

D'autres procédés utilisent un moyen fixe situé au-dessus du tablier le dépêt des filaments sur la largeur du tablier étant effectué à l'aide d'un fluide qui dévie en alternance le sens du déplacement du faisceau tombant sur le tablier. De tels points sont décrits dans le brevet français n° I 55I 846 et le brevet américain n° 3 460 73I; néanmoins, le réglage des moyens pneumatiques est délicat; il s'ensuit des irrégularités de structure des nappes dues aux variations de débit du fluide qui dévie en alternance le sens de déplacement du faisceau de filaments.

La présente demande se propose d'éviter les inconvénients sus-mentionnés. Elle concerne un procédé permettant d'obtenir des nappes régulières et un dispositif pour leur fabrication.

La présente invention a pour objet un procédé de fabrication de nappes non tissées en filaments continus, par extrusion, étirage, déflexion et
dépôt du faisceau de filaments sur un tablier en mouvement, caractérisé en ce
que les filaments animés de leur vitesse d'étirage, sont guidés à l'intérieur
d'un tube fermé jusqu'au dispositif de déflexion, celui-ci étant animé d'un
mouvement de va-et-vient, dans une direction transversale à la direction d'avance du tablier récepteur en mouvement et situé au-dessus de ce dernier.

La présente demande a aussi pour objet un appareillage destiné à animer d'un mouvement de va-et-vient, le dispositif de déflexion des filaments au-dessus du tablier récepteur en mouvement et dans une direction transversale à l'avance de ce dernier, caractérisé en ce que cet appareillage est constitué d'une part d'un tube en deux parties dans lequel circulent les filaments, présentant une partie fixe destinée à accompagner lesdits filaments après étirage, et une partie mobile disposée sensiblement parallèlement au tablier récepteur, dont une extrémité coulisse dans la partie fixe et dont l'autre extrémité porte le dispositif de déflexion des filaments, et, d'autre part, d'un moyen d'entraînement en mouvement de va-et-vient de la partie mobile du tube et solidaire de cette dernière.

La présente demande a aussi pour objet une variante de l'appareillage sus-revendiqué, dans laquelle la partie mobile du tube coulisse sur la partie fixe, les autres éléments restant les mêmes.

Ce procédé permet la réalisation de nappes non tissées de tout poidsau mêtre carré et de toute largeur désirée.

35

5

10

15

20

25

30

Le mouvement de va-et-vient du dispositif de déflexion permet une fabrication de nappe homogène avec un encombrement matériel minimum.

Pour un nappage correct, il faut que, pendant le va-et-vient, le tapis avance de préférence de la largeur désirée du voile suivant les techniques traditionnelles de nappage, l'avance du tapis de réception étant au plus égale à la largeur du dépôt des filaments. Far largeur du voile ou largeur de dépôt des filaments, on entend la largeur maximum du faisceau de filaments défléchis.

Les filaments continus sont de préférence des filaments en polymères synthétiques tels que par exemple polyamides, polyester, polyoléfines, ainsi que leurs copolymères et mélange de polymères ; ils peuvent aussi présenter une structure hétérogène telle que âme/gaine ou côte à côte, de même que les filaments extrudés par une même filière ou des filières différentes peuvent être de propriétés différentes.

10

15

20

25

30

35

La mise en oeuvre du procédé et le fonctionnement de l'appareillage seront mieux compris à l'aide de la description ci-après et des figures s'y rapportant données à titre illustratif mais non limitafif.

- La figure l'est une vue générale d'un poste de fabrication d'une nappe non tissée à l'aide de l'appareillage de la présente demande.
- La figure 2 est une vue partielle du poste de fabrication illustrant le coulissage du tube mobile dans le tube fire.
- La figure 3 est une vue partielle du poste de fabrication illustrant le coulissage du tube mobile sur le tube fixe.
- La figure 4 est une vue partielle du moyen de coulissage du tube mobile sur le tube fixe, tel que représenté figure 3.
- La figure 5 est une vue du moyen d'entraînement du mouvement de va-et-vient de la partie mobile du tube.

Si l'on se réfère à la figure 1, ou distingue le bloc filière 1, le faisceau de filaments extrudés 2, la buse d'étirage 3, la partie fixe du tube 4, la partie coulissante du tube 5, la prédéflexion par sifflet 6, le déflecteur 7, le tablier de réception 8, le charlot d'entraînement pour mouvement de va-et-vient 9.

Sur la figure 5, on distingue le chariot d'entraînement 9 ainsi que le dispositif assurant le mouvement de va-et-vient comprenant des chaînes 10, un moteur 11, un cadre suspendu 12 à un élément extérieur non représenté et des amortisseurs latéraux 13.

Sur la figure 2, pour le coulissage du tube mobile 5, dans la partie fixe 4 du tube, on distingue des paliers de maintien 14 du tube fixe, le collier d'accrochage 15 du tube mobile au chariot 9.

- Sur la figure 3, pour le coulissage du tube mobile 5, autour et sur le tube fixe 4, on distingue des paliers fluides 16.

Sur la figure 4, on distingue la partie fixe 4 du tube, la partie coulissante 5 solidaire d'un second tube mobile 17 (grâce à des entretoises 18) qui lui-même est supporté et coulisse à l'intérieur de paliers fluides 16 alimentés en air comprimé par un moyen non représenté.

Sí l'on se reporte aux figures sus-mentionnées, les filaments 2 en provenance de la tête de la filière l, passent dans une buse d'étirage 3 telle que celle faisant l'objet du brevet français n° I 582 I47; à la sortie de cette buse, les filaments étirés, animés de la vitesse d'étirage, pénètrent dans la partie fixe 4 du tube présentant un coude, dont l'angle est indifférent; toujours animés de la même vitesse, ils pénètrent ensuite dans la partie mobile 5 du tube puis dans le prédéflecteur à sifflet 6, tel que celui décrit dans le brevet français n° 2 I28 2I6; en sortant de ce prédéflecteur, les filaments rencontrent le déflecteur 7 dont la partie inférieure est animée éventuellement d'un mouvement de vibration tel que décrit dans le brevet français n° 2 I66 28I. La commande du chariot occasionne le va-et-vient de ce dernier qui, solidaire de la partie mobile du tube, lui fait décrire une course complète équivalente à un aller-retour pendant que le tapis avance de la largeur du voile.

Dans ce procédé, une seule source de traction, la buse d'étirage, tracte les fils et leur donne la vitesse nécessaire pour les transporter jusqu'au point de dépôt sur le tablier.

Pour le coulissage de la partie mobile 5 du tube autour et sur la partie fixe du tube, on utilise de préférence des paliers fluides pour maintenir et guider les parties mobiles.

Pour le coulissage de la partie mobile 5 du tube dans le tube fixe 4, on revêt éventuellement l'intérieur de cette partie fixe d'un produit permettant un frottement doux et assurant l'étanchéité, comme le polytétrafluore-éthylène par exemple.

Selon le présent procédé, on n'accélère pas au point de rebroussement entre l'aller et le retour, alors que, généralement, on accélère au moment du rebroussement pour éviter le dépôt à cet endroit d'une quantité plus élevée de matière.

Indépendamment de la possibilité de faire supporter par le chariot d'entraînement un seul tube mobile, il est possible que le dispositif assurant le mouvement de va-et-vient commande plusieurs tubes, ainsi qu'il est représenté schématiquement à la figure 6 sur laquelle on peut voir deux dispositifs commander chacun l'aller-retour de deux tubes mobiles, les filaments étant

35

30

5

10

15

20

25

produits par deux positions d'extrusion par dispositif. Il est aussi possible d'avoir plusieurs positions à au moins un tube déposant chacune une nappe sur le tablier en mouvement, les dispositifs étant commandés par un seul ou plu-sieurs moteurs. Lors du dépôt des voiles issus de plusieurs fillères, la nappe finale obtenue est la superposition des voiles élémentaires issus de chaque position.

5

10

15

20

25

30

Bien entendu, il est possible de réaliser des nappes par dépôt à partir du dispositif mobile maintenu fixe, comme connu, ou disposer côte à côte ou de façon décalée, plusieurs dispositifs pour obtenir la largeur désirée de la nappe.

Les non-tissés obtenus peuvent être soumis à tous les traitements habituellement effectués tels que : aiguilletage, calandrage, impression, liage par produits, etc... et être utilisés suivant leur poids pour toutes applications, par exemple dans le domaine de la lingerie de maison (nappes, serviettes, etc...), de la literie (draps, taies), de l'ameublement (voilages, rideaux, revêtements muraux ou de sols), de la maroquinerie (support d'enduction) ainsi que pour toutes les applications techniques telles qu'utilisation dans les travaux publics.

Les exemples ci-après illustrent la présente demande sans la limiter. Exemples l à 7

Les exemples 1 à 7 illustrent la possibilité de fabrication au moyen du dispositif illustré aux figures 1, 2 et 5, à savoir avec utilisation d'une seule position d'extrusion, de nappes de différents poids en filaments de natures différentes, la partie mobile du tube coulissant dans la partie fixe.

Le tableau 1 donne les conditions d'extrusion et d'étirage des filaments; on utilise une buse d'étirage décrite dans le brevet français numéro 1 582 147, une prédéfication par siffict décrite dans le brevet français numéro 2 128 216, et un déflecteur à bavette vibrante décrit dans le brevet français n° 2 166 281.

Le tableau 2 donne les conditions de nappage.

Le tableau 3 donne les qualités des nappes obtenues.

Le tableau 4 donne les résultats du contrôle de résistance des nappes.

Dans ces tableaux, on désigne :

```
SL = sens longueur de la nappe

ST = sens travers ou sens largeur de la nappe

ST 30 = direction faisant un angle de 30° avec le sens largeur

ST 45 = direction faisant un angle de 45° avec le sens largeur

ST 60 = " " de 60° " " "

ST 120 = " " de 120° " " "

ST 150 = " " de 150° " " "
```

Débit en Température : Distance : Pression : Vitesse ; g/mn de la :buse d'é-:dus fluide du fil de la :buse d'é-:dus la en m/mn en :bars : mètres :		EXTRUSION			••	ET	TRAGE	
Polyester 70 / 0,34 mm 85 288° 0,9 4 71/0 Polyester 70 / 0,34 mm 364 280° 1,94 3,2 6800 Polyester 70 / 0,34 mm 182 274° 1,44 3,4 6200 Polyester 245 / 0,23 mm 270 284° 1,07 4,2 5700 Polyamide 105 / 0,34 mm 116 283° 1,07 3,2 6520 Polypropylème: 70/ 0,34 mm 260 280° 1,4 3,6 6150 Polypropylème: 70/ 0,34 mm 75 236° 1,4 2 6550	Polymère	Nombre de trous: tet Ø de chaque trou	Débit en : g/mn : pour : I filière:	1	:Distance :filtere/ :buse d'é- :tlrage : en : mètres	: Pression ;du fluide :dans la ;buse, en ; bars	Vitesse du fil en m/mn	: Vitesse : de la :bavette :Norbre de :coups/mn
Polyester: 70 / 0,34 mm; 364 280° 1,94 3,2 6800 Polyester: 70 / 0,34 mm; 182 274° 1,44 3,4 6200 Polyester: 245 / 0,23 mm; 270 284° 1,07 4,2 5700 Polyamide: 105 / 0,34 mm; 116 283° 1,07 3,2 6520 Polyamide: 105 / 0,34 mm; 260 280° 1,4 3,6 6150 Polypropylème: 70 / 0,34 mm; 75 236° 1,4 2 6550	Polyester		85	288°	6.0	7	7140	2100
Polyester 70 / 0,34 mm 182 274° 1,44 3,4 6200 Polyester 245 / 0,23 mm 270 284° 1,07 4,2 5700 Polyamide 105 / 0,34 mm 116 283° 1,07 3,2 6520 Polyamide 105 / 0,34 mm 260 280° 1,4 3,6 6150 Polypropylème: 70/ 0,34 mm 75 236° 1,4 2 6550	Polyester	ļ	364	280"	1,94	3,2	6800	2300
Polyceter 245 / 0,23 mm 270 284° 1,07 4,2 5700 Polyamide 105 / 0,34 mm 116 283° 1,07 3,2 6520 Polyamide 105 / 0,34 mm 260 280° 1,4 3,6 6150 Polypropylème: 70 / 0,34 mm 75 236° 1,4 2 6550	Polyester	7 02	182	274°	1,44	3,4	6200	1000
Polyamide 105 / 0,34 mm 116 283° 1,07 3,2 6520 Polyamide 105 / 0,34 mm 260 280° 1,4 3,6 6150 Polypropylème: 70/ 0,34 mm 75 236° 1,4 2 6550	Polycater		270	284	1,07	: 4°52	5700	1000
Polypropylène: 70/ 0,34 mm 75 : 236° 1,4 2 : 6550 :	. Polyamide	-j	116	283°	1,07	3,2	6520	1800
75 236 1,4 2 1 6550 1			260	280°	1,4	3,6	6150	2300
	. Polypropyl	bne: 70/ 0,34 mm	27	236°	1,4		6550	1000
		Polymère Polyester Polyester Polyester Polyester Polyamide Polyamide	EXTRUSION: Filthre Polymère : Nombre de trous chaque trou Polyester : 70 / 0,34 mm Polyester : 245 / 0,23 mm Polyamide : 105 / 0,34 mm Polyamide : 105 / 0,34 mm Polyamide : 105 / 0,34 mm	Polymère : Fillère et de : Chaque trou et 0 de : Chaque trou et 0 de : Chaque trou et 0 de : 70 / 0,34 mm Polyester : 245 / 0,23 mm Polyamide : 105 / 0,34 mm Polyamide : 105 / 0,34 mm Polyamide : 105 / 0,34 mm Polypropylème: 70/ 0,34 mm	Polymère i Nombre de trous: g/mn : et 0 de : pour : chaque trou : l'filière: chaque trou : l'filière: 70 / 0,34 mm : 85 : Polyester : 70 / 0,34 mm : 354 : Polyester : 245 / 0,23 mm : 270 : Polyamide : 105 / 0,34 mm : 116 : Polyamide : 105 / 0,34 mm : 260 : Polyamide : 105 / 0,34 mm : 75 : Polypropylème: 70/ 0,34 mm : 75 :	EXTRUSION: Filibre	EXTRUSION Filibre : Distance : Pression de la : Distance : Filibre du finide de trous: g/mm : g/mm : g/m : filibre : filibre : filibre : du finide : chaque trou : I filibre : filibre : tirage : buse, en en et 0 de pour : filibre : tirage : buse, en en et 0 de cour : filibre : tirage : buse, en en et 0 de cour : filibre : tirage : buse, en en et 0 de cour : filibre : tirage : buse d'é-:dans la projecter : 70 / 0,34 mm : 354 : 280° : 1,94 : 3,4 Polyceter : 245 / 0,23 mm : 270 : 284° : 1,07 : 3,2 Polyamide : 105 / 0,34 mm : 250 : 280° : 1,4 : 3,6 Polypropylème: 70 / 0,34 mm : 75 : 236° : 1,4 : 2	EXTRASLON Filitre Debit en Température Distance Pression Vite Polymère Nombre de trous g/mm de la ibuse d'é-dans la du folymère interes chaque trou filitra filitra filitra ibuse d'é-dans la en trage bars en en en en en en en e

		TABLEAU N.	~	: Conditions de nappage	98		
Exemple nº	: Longueur total8: : du tube :	Longueur du tube mobile	Vitesso du chariot en m/sec	Largeur de la nappe	Vitesse du tapis en m/mn	Calandre Prossion : vapcur en bars	Pression serrage ky/cm2
-	8,26	3,50 matres	0,80	1,96	6'0	10	32
	7,22	=	0,80	1,96	6,0	10	32
8	7;72	-	08,0	1,96	6,0	10	32
4	8,19	=	0,80	1,96	8,0	. 13	32
3	8,19	=	0,80	1,96	1,33	. 11	05
	7,76	=	0,80	1,96	1,22		25
,	7.76	=	0,80	1,96	1,20		13

·····

		•	TOPOTON TO STAND THE PROPERTY OF STANDARD STANDA	7				
			Menures su	Mosures sur Ellaments		Régularité des nappos	des nappos	
Exemple n	Polds napps g/m2	filmont an desk	Rósistance 1 B/tex	Allongomont %	Moyanne g/m²	ς γ.	Moyenne g/m²	% AD
1	0,4	1,7	31,7	53,5	43,6	4,4	42	4,7
2	200	80	32,6	73	192	6,4	189	4,5
-	100	4	33,3	79	101	4,3	102	4,4
4	130	1,7	30,3	06	144	3,1	143	3,6
-	60	1,7	29,3	86	43	8,6	42,5	3,7
	001	4	36,46	91	100	4,2	102	4,5
7	80	~	18,7	171	27,4	8,8	27	5,9

\...

.

a an is

		٩	TABLEAU N°	. 4	Résultats		des contrôles	ge	résistance	l .	des nappes	pea			
	:Déchlrure:		Charges	à 1a	rupture,	en kilos	llos		Ą	Allongement	اعرا	la rupt	rupture, en	%	
:Exemple n°	SL : ST KR : KR	SL	ST	ST.45	S.F. 30	ST. 60	sr.120 sr.150	ST.150	SL	ST	ST.45	ST.30	ST. 60	Sr. 120	ST.150
-	calandrée	3,3	6	3,9	3,5	3,5	3,3	3,2	77	36	39	39,4	41,7	42,9	0.7
2	114,7:13,9	30,9	36,7	37,2	37,8	36	31	38	11	8	74	70	72	70	89
6	11:9,7	20,7	26,6	21,8	23	21	21,4	25,4	76	7.1	76.	70	78	76	72
4	9 :7,6	29,1	24,2	24,4	21,5	24,2	23,8	24.9	7.8	69	74	69	76	76	11
10	calandrée	1,2	6,0	-	6,0	1,05	1,1		80	81	. 18	82	82	79	81
	17,2:16,8:2	26,1	18,9	24,7	23	25	28,7	24,7	7.	85	7.7	91	82	88	78
7	calandrée:	2,1	2,8	2,7	23	2	22	2,6	33	14	29	17	27	24	16

\···

L polyester mis en oeuvre dans les exemples 1 à 4 est un polytéréphtalate d'éthylène glycol présentant une viscosité intrinsèque de 0,66. La viscosité intrinsèque du polyester est déterminée à partir de la viscosité relative mesurée dans l'orthochlorophénol à 25°C et égale au rapport de la viscosité d'une solution contenant 0,5 mg de l'échantillon dans 50 cm3 du solvant, à la viscosité du solvant pur.

Le polyamide mis en oeuvre dans les exemples 5 et 6, est un polyhexaméthylène adipamide présentant une viscosité relative de 1,36. La viscosité relative du polyamide est le rapport de la viscosité d'une solution contenant 8,4 % en poids de l'échantillon dans un solvant composé de 90 parties d'acide formique et de 10 parties d'eau, à la viscosité du solvant ; la mesure est effectuée à 25°C.

10

.15

20

25

30

Le polypropylène mis en oeuvre dans l'exemple 7 a un grade IF₂ = 21. Ce grade est déterminé au moyen de l'appareil POLYTHENE GRADER DAVENPORT, à une température de 230°C, sous une charge de 2,160 kg.

La résistance et l'allongement à la rupture des nappes sont mesurés au moyen du dynamomètre INSTRON, sur des éprouvettes de 5 x 10 cm (le résultat est la moyenne de 10 mesures).

La résistance et l'allongement à la rupture des fils sont mesurés sur le même appareil (le résultat est la moyenne de 10 mesures).

La régularité des nappes est déterminée en mesurant le poids de 39 échantillons de dimensions 5 x 5 cm, pris suivant une bande dirigée dans le sens longueur de la nappe (SL) ou dans le sens travers de la nappe (ST) et en calculant dans chaque cas le coefficient de variation correspondant.

La résistance à la déchirure amorcée de la nappe est mesurée au moyen du dynamomètre LHOMARGY , suivant la méthode décrite dans la norme française NF-G 07055.

Les nappes des exemples 2, 3, 4 et 6 sont aiguilletées dans les conditions suivantes :

. Aiguilletage par une aiguilleteuse fabriquée par les Etablissements ASSELIN, 3850 aiguilles au mètre linéaire de planches, aiguilles de warque SINGER, 15 x 18 x 36, 3" Test 06/15.

La densité de coups au centimètre carré et la profondeur de pénétration sont les suivants :

35	Exemple	Densité coups/cm2	Pénétration en mu
	. 2	50	13
	3	50	13
	ć.	59	13
• -	ι.	100	1,

40 Les nappes 1, 5 et 7 sont calandrées après fabrication.

. /

Comme on peut le constat r, à la lecture des résultats obtenus, particulièrement ceux concernant les différents coefficients de variation, les nappes obtenues sont très régulières, quel que soit leur poids.

Exemple 8

Le présent exemple a pour objet d'illustrer la fabrication d'une nappe à partir de 4 postes d'extrusion différents, un moteur animant deux sections de tube mobile tel que représenté figure 5, chaque poste d'extrusion des filaments étant constitué comme dans les exemples 1 à 7.

. Conditions de fabrication :

- Nature du polymère : polyester de viscosité intrinsèque 0,66
 - 4 filières de 70 orifices de 0,34 mm chacum
 - Débit en grammes par minute : 126 par filière
 - Température de chaque filière : 280°C
 - Distance de chaque fillère à chaque buse d'étirage : 1,7 mètre
 - Pression de l'air dans la buse d'étirage : 2,6 bars
 - Vitesse du fil en mètres/minute : 5000
 - Vitesse de la partie vibrante du déflecteur : 2300 vibrations/m,
 - Longueur de chaque section mobile du tube : 3,50 mètres
 - Vitesse du chariot : 0,8 mètre/seconde,
 - Longueur de course du va-et-vient : 2,26 mètres
 - Vitesse du tapis transporteur : 1,48 mètre/minute

. Contrôle de la nappe :

- Poids théorique au mêtre carré : 190 grammes
- Ténacité en grammes/tex des filaments : 31,7
- 25 Coefficient de variation : 18
 - Allongement à la rupture des filaments : 54 %
 - Coefficient de variation : 26
 - Folds moyen, sens travers : 181 grammes/m2
 - Poids moyen, sens longueur : 186 grammes/m2
 - Résistance à la déchirure sons 50 kg de charge : 10,3,
 - Coefficient de variation : 8.
 - . Résistance à la rupture de la nappe, en kilos :

SI : 34,2 ST : 37 ST 45 : 39,7 ST 30 : 37 ST 60 : 37

ST 120 : 33

ST 150 : 37 .

35

30

5

10

15

20

. Allongement à la rupture de la nappe, en % :

SL : 66
ST : 56
ST 45 : 63
ST 30 : 62
ST 60 : 62
ST 120 : 68
ST 150 : 61

5

10

La nappe finale est aiguilletée avec le même dispositif que dans les exemples précédents :

- Densité d'aiguilletage : 84 coups/cm2
- Pénétration des aiguilles : 14 mm.

Les contrôles sont effectués comme dans les exemples précédents ; les symboles ont même signification.

REVENDICATIONS

5


10


- l. Procédé pour la fabrication de nappes non tissées en filaments continus, par extrusion, étirage, déflexion et dépôt du faisceau de filaments sur un tablier récepteur, caractérisé en ce que les filaments, animés de leur vitesse d'étirage, sont guidés à l'intérieur d'un tube présentant une partie fixe et une partie mobile, jusqu'à un dispositif de déflexion dont le déflecteur est situé dans un plan transversal à celui du tablier récepteur, ledit dispositif étant solidaire de la partie mobile du tube, cette dernière étant animée d'un mouvement de va-et-vient dans une direction transversale à la direction d'avance du tablier récepteur en mouvement et située au-dessus de ce-lui-ci, permettant ainsi au faisceau de filaments défléchis de se déposer sur le tablier récepteur dans le sens transversal à la direction d'avance de ce dernier sur une largeur fonction de la largeur de nappe non tissée désirée, elle même fonction de l'amplitude de déplacement de la partie mobile du tube.
- 2. Appareillage destiné à animer d'un mouvement de va-et-vient le dispositif de déflexion de filaments au-dessus du tablier récepteur en mouvement et dans une direction transversale à l'avance de ce dernier, pour la mise en ceuvre du procédé objet de la revendication l, caractérisé en ce que cet appareillage est constitué d'une part d'un tube en deux parties dans lequel circulent les filaments et présentant une partie fixe destinée à accompagner les filaments après leur étirage, et une partie mobile disposée sensiblement parallèlement au tablier récepteur dont une extrémité coulisse dans la partie fixe et dont l'autre porte le dispositif de déflexion des filaments dont le déflecteur est situé dans un plan transversal à celui du tablier récepteur et, d'autre part, d'un moyen d'entraînement en mouvement de va-et-vient de la partie mobile du tube et solidaire de cette dernière.
 - 3. Appareillage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la partie mobile du tube coulisse sur la partie fixe.

RHONE-POULENC-TEXTILE, Un mandataire,

D. BRACONNIER

PI. I/4








FIG. 2

